

LUSIANA SUPERELASTIC

CHARAKTERYSTYKA

Warstwa wewnętrzna:

Zielony PVC

Wzmocnienie:

Twarda spirala PVC

Warstwa zewnętrzna:

Zielony PVC

Zastosowanie:

Wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do przesyłu wody, lekkich chemikaliów

Temperatura Pracy:

Od -25°C do +55°C



ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ CAŁKOWITA	MASA	KĄT GIĘCIA	CISNIENIE ROBOCZE 1.3 23°C	CISNIENIE ROZRYWAJĄCE 23°C	PODCIŚNIENIE W 23°C	SKOK SPIRALI	KIERUNEK SPIRALI	DŁUGOŚĆ ZWOJU
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m h ₂ O	mm		m
	18	24	3	230	60	6,5	19.5	7	6.5	prawa	50
	20	26.2	3.1	275	65	6,5	19.5	7	7	prawa	50
1	25	31.6	3.3	330	100	6,5	19.5	7	7.4	prawa	50
	30	37	3.5	420	125	5,5	16.5	7	7.5	prawa	50
1 1/4	32	39.2	3.6	460	135	5,5	16.5	7	7.7	prawa	50
	35	41.8	3.4	500	145	5	15.0	7	7.7	prawa	50
1 1/2	38	45.4	3.7	550	155	4,5	13.5	7	7.6	prawa	50
	40	47.6	3.9	610	160	4,5	13.5	7	7.8	prawa	50
1 3/4	45	52.8	3.9	670	180	4	12.0	7	8	prawa	50
2	50	58.2	4.1	810	200	3,5	10.5	7	8.3	prawa	50
2	51	59.5	4.1	810	225	3,5	10.5	7	8.5	prawa	50
	55	63.6	4.3	860	225	3,5	10.5	7	9.8	prawa	50
	60	69	4.5	970	245	3,5	10.5	7	8.3	prawa	50
2 1/2	63	71.5	4	1040	260	3,5	10.5	7	8.5	prawa	50
	70	79.2	4.6	1200	290	3,5	10.5	7	9	prawa	50
	75	85.4	5.2	1380	315	2,5	7.5	7	9.5	prawa	50
3	76	86.2	5	1380	320	2,5	7.5	7	12	prawa	50
	80	90.6	5.3	1560	325	2,5	7.5	7	10.5	prawa	25
3 1/2	90	100.4	5.2	1800	390	2,5	7.5	7	10.3	prawa	25
	100	112	6	2160	430	2,5	7.5	7	11.3	prawa	25
4	102	114	6.2	2160	430	2,5	7.5	7	11.3	prawa	25
	110	122	6	2400	480	2,5	7.5	5	11.5	prawa	25
	120	132.4	6.2	2850	610	2,5	7.5	5	11.5	prawa	25
	125	137.6	6.3	3130	660	2	6.0	5	11.6	prawa	25
5	127	140.6	6.8	3130	670	2	6.0	5	12.3	prawa	25
	150	164.4	7.2	4250	730	2	6.0	5	14	prawa	25
6	152	167.2	7.4	4250	750	2	6.0	5	14.5	prawa	25
	200	218.2	9.1	6400	810	1	3.0	5	21.5	prawa	25